

# TRK Metodblad

## Svetsarcertifiering enligt SS-EN 9606-1 för manuell svetsning av Stål

Detta metodblad är en vägledning vid certifiering av svetsare och avser manuell smältsvetsning av stål.  
Metodblad "Svetslägen och giltighet 9606-1" ska också beaktas.

Svetsmetoder	Utfört prov	Giltighetsområden
Metallbågsvetsning med belagd elektrod	111	111
Metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd	114	114
Pulverbågsvetsning med trådelektrod	121	121, 125
Pulverbågsvetsning med rörelektrod	125	121, 125
MIG-svetsning	131	131
MAG-svetsning	135	135, 138
MAG-svetsning, metallpulverfylld rörelektrod (M)	138	135, 138
MAG-svetsning, rörelektrod fluxfylld	136	136
TIG-svetsning	141, 143, 145	141, 142, 143, 145
TIG-svetsning	142	142
Plasmabågsvetsning	15	15
Gassvetsning, motsvetsning	311-rw	311-rw
Gassvetsning, fränsvetsning	311-lw	311-lw

Vid kombination av svetsmetoder kan svetsprov utföras med den aktuella kombinationen. Giltigheten blir då denna kombination, alternativt separata intyg för respektive metod.

Materialgrupper enl ISO/TR 15608	Utfört prov	Giltighetsområden
Svetsmetoder med tillsatsmaterial	Den använda	1-11
Svetsmetoder (142, 15, 311) utan tillsatsmaterial (nm)	Den använda	Den använda materialgruppen

Tillsatsmaterial Grupp	Tillsatsmaterialgrupp för att svetsa grundmaterial	Utfört prov	Giltighetsområden
FM1	Olegerat stål och finkornsstål (Grupp 1 enligt ISO/TR 15608)	FM1	FM1, FM2
FM2	Höghållfasta stål (Grupp 2, 3 eller 9 enligt ISO/TR 15608)	FM2	FM1, FM2
FM3	Kryphållfasta Cr-Mo stål Cr < 3,75 % (Grupp (4.1) 5.1, 5.2, (5.3) 6.1, 6.2, (6.3) enligt ISO/TR 15608)	FM3	FM1, FM2, FM3
FM4	Kryphållfasta Cr-Mo stål 3,75 % ≤ Cr ≤ 12 % (Grupp (4.1) (5.3) 5.4, (6.3) 6.4 enligt ISO/TR 15608)	FM4	FM1, FM2, FM3, FM4
FM5	Rostfritt stål och Värmebeständiga stål (Grupp 7, 8 och 10 enligt ISO/TR 15608)	FM5	FM5
FM6	Nickel och nickel legeringar Blandskarvar t.ex. mellan 8 och 5 (P12, 625)	FM6	FM5, FM6

Svetsmetod	Tillsatsmaterial	Utfört prov	Giltighetsområden
111	Sur, rutil	A, RA, RB, RC, RR, R	A, RA, RB, RC, RR, R
	Basisk	B	B, A, RA, RB, RC, RR, R
	Cellulosa	C	C
131	Homogen trådelektrod (S)	S	S, M
135	Metallpulverfylld rörelektrod (M)	M	S, M
138			
136	Basisk rörelektrod (B)	B	B, R, P, V, W Y, Z
114	Rörelektrod (R, P, V, W Y, Z)	R, P, V, W Y, Z	R, P, V, W Y, Z
136			
311	Homogen trådelektrod (S)	S	S, M, nm
15	Utan tillsatsmaterial (nm)	nm	nm
141	Homogen trådelektrod (S)	S	S, M, nm
143	Metallpulverfylld rörelektrod (M)	M	S, M, nm
145	Rörelektrod (R, P, V, W Y, Z)	R, P, V, W Y, Z	R, P, V, W Y, Z, nm
	Basisk rörelektrod (B)	B	B, R, P, V, W Y, Z, nm
142	Utan tillsatsmaterial (nm)	nm	nm

TRK Kontrolladministration AB

Meteorvägen 9, 245 34 STAFFANSTORP

Tel. 040-26 09 24, [www.trkab.se](http://www.trkab.se)

# TRK Metodblad

## Svetsarcertifiering enligt SS-EN 9606-1 för manuell svetsning av Stål

Dimensioner	Utfört prov	Giltighetsområden
Rördiameter (D) (mm)	$D \leq 25$	$D - 2D$
	$D > 25$	$\geq 0,5 D$ (min 25)
Godstjocklek (t) /Svetsgodstjocklek (s) (mm) (s = t i tabellen, för prov med flera svetsmetoder så är s tjockleken för varje process.)	$t < 3$	$t - 2t$ <sup>1)</sup> eller 3 (största)
	3 - 12	3 - $2t$ <sup>1)</sup>
	$s, t > 12$ <sup>2)</sup>	3 -

<sup>1)</sup> Svetsmetod 311 gäller 1,5s, <sup>2)</sup> Måste svetsas med minst tre lager.

Dimensioner Kälsvetsar (FW)	Utfört prov	Giltighetsområden
Godstjocklek (mm)	$t < 3$	$t - 3$ eller $2t$ (största)
	$t \geq 3$	3 -

Antal lager kälsvets (FW)	Utfört prov	Giltighetsområden
Ett lager (sl)	sl	sl
Fler lager (ml)	ml	sl, ml

Svetstyper Stumsvets (BW)	Utfört prov	Giltighetsområden
Svetsning från en sida utan rotstöd	ss,nb	ss,nb, ss,mb, ss,gb, ss,fb, bs
Svetsning från en sida med rotstöd	ss,mb	ss,mb, bs
Svetsning från båda sidor	bs	ss,mb, bs
Svetsning från en sida med rotgas	ss,gb	ss,gb, ss,mb, bs
Inläggsmaterial (Consumable insert)	ci	ci, ss,mb, bs
Svetsning från en sida med fluxrotstöd	fb	fb, ss,mb, bs

Droppövergångar	Utfört prov	Giltighetsområden
Svetsmetoder 131, 135, 138	D: Kortbåge	D, G, S
	G: Blandbåge	G
	S: Spraybåge	S

Uppdatering och förnyelse	
Svetsarprövningsintyget gäller så länge den svetsansvarige eller en examinator var sjätte månad med sin underskrift dokumenterar att svetsaren arbetat inom området för den ursprungliga kvalificeringen	
Vid certifiering enligt SS-EN ISO 9606-1:2013 finns det två möjligheter till förnyelse. Detta fastställs vid utställandet av certifikatet.	
A.	Svetsaren omcertifieras vart tredje år (vart sjätte år enligt SS-EN ISO 14732:2013) vilket innebär att en övervakare måste vara närvarande vid omcertifieringen.
B.	Efter 2 år (3 år enl. SS-EN ISO 14732:2013) skall två svetsar provas med radiografi, ultraljud eller mekanisk provning. Svetsproverna skall överensstämma med den ursprungliga kvalificeringen bortsett från godstjocklek och diameter. Vid godkänt resultat kan certifikatet förlängas för en period av ytterligare 2 år (3 år enl. SS-EN ISO 14732:2013)